

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): NAMIKI et al.

Serial No.: 10/766,323

Filed: January 29, 2004

Title: CORROSION-RESISTANT
LAMINATED STEEL PART AND
CORROSION-PROOFING METHOD
FOR LAMINATED STEEL PARTS



Atty. Dkt.: MINB-02018/A-3165

Group Art Unit: 1775

Examiner: Unknown

Commissioner for Patents
Arlington, VA 22202

Date: August 10, 2004

SUBMISSION OF PRIORITY CLAIM AND PRIORITY DOCUMENT(S)

Dear Sir:

Pursuant to the provisions of 35 U.S.C. § 119, it is respectfully requested that the present application be given the benefit of the foreign filing date of the following foreign application(s). A certified copy of each application is enclosed.

<u>Application Number</u>	<u>Country</u>	<u>Filing Date</u>
2003-027424	JAPAN	February 4, 2003

Respectfully submitted,

David G. Posz
Reg. No. 37,701

Adduci, Mastriani & Schaumborg, LLP
1200 Seventeenth Street, N.W.
Washington, D.C. 20036
Phone: (202) 467-6300

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2003年 2月 4日
Date of Application:

出願番号 特願2003-027424
Application Number:
[JP2003-027424]
ST. 10/C]:


願人 ミネベア株式会社
Applicant(s):

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2004年 2月19日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 A-2895

【提出日】 平成15年 2月 4日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C09D 5/00
H02K 24/00

【発明の名称】 積層珪素鋼板部品の防錆方法

【請求項の数】 5

【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区大森西 4 - 1 8 - 1 8 ミネベア株式会社内
【氏名】 並木 真一

【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区大森西 4 - 1 8 - 1 8 ミネベア株式会社内
【氏名】 坂本 和則

【特許出願人】
【識別番号】 000114215
【氏名又は名称】 ミネベア株式会社
【代表者】 山本 次男

【代理人】
【識別番号】 100092853
【弁理士】
【氏名又は名称】 山下 亮一

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 012896
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0215779

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 積層珪素鋼板部品の防錆方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数枚の珪素鋼板を積層固定して成る部品の防錆方法であって、

絶縁塗装前に前記部品に浸透性の高いアクリル系樹脂を真空含浸せしめ、該部品の隙間とエッジに前記アクリル系樹脂を充填してこれを硬化させることを特徴とする積層珪素鋼板部品の防錆方法。

【請求項 2】 前記部品への前記アクリル系樹脂の真空含浸は、真空容器中に収容されたアクリル系樹脂の中に部品を浸漬し、真空容器内を真空引きしてエアーを排出した後、真空容器内を加圧することによってなされることを特徴とする請求項 1 記載の積層珪素鋼板部品の防錆方法。

【請求項 3】 前記アクリル系樹脂の硬化は、部品を温水中に浸漬することによってなされることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の積層珪素鋼板部品の防錆方法。

【請求項 4】 前記アクリル系樹脂の硬化後に部品に対してショットブラスト処理を施すことを特徴とする請求項 1 ～ 3 の何れかに記載の積層珪素鋼板部品の防錆方法。

【請求項 5】 前記部品への絶縁塗装は、アニオン電着塗装によってなされることを特徴とする請求項 1 ～ 4 の何れかに記載の積層珪素鋼板部品の防錆方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、複数枚の珪素鋼板を積層して成る部品の防錆方法に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

例えば、偏位角度の検出等に使用されるレゾルバは、複数の磁極に励磁巻線と

出力巻線を巻回して成るステータスタックの中にロータスタックを回転自在に組み込んで構成されている。

【0 0 0 3】

ここで、上記ステータスタックやロータスタックは、リング状にプレス抜きされた薄い珪素鋼板を複数枚積層して構成されるが、以下にステータスタックの製造工程を図 9 に示す工程フロー図に従って概説する。

【0 0 0 4】

即ち、薄い珪素鋼板をプレス抜きしてリング状のヨーク部材を得た後、複数枚のヨーク部材を積層し、これらをカシメによって固定してステータコアを得る（工程 1'）。その後、ステータコアを脱脂処理（工程 2'）した後、乾燥させ（工程 3'）、該ステータコアに絶縁塗装としてカチオン電着塗装を施して絶縁処理する（工程 4'）。

【0 0 0 5】

次に、ステータコアの両側に樹脂等の絶縁材料から成るインシュレータを取り付け（工程 5'）、該ステータコアの複数の磁極に励磁巻線と出力巻線を巻回する（工程 6'）。そして、巻回した励磁巻線と出力巻線が温度変化や振動によってずれないようにこれらにワニス処理を施し（工程 7'）、その後、乾燥させて（工程 8'）所定の全工程を完了し、所望のステータスタックを得る。尚、ロータスタックも同様の工程を経て製造される。

【0 0 0 6】

ところで、上述のような工程を経て製造されるステータスタックやロータスタックに対しては耐食試験として塩水噴霧試験（例えば、5 % の塩水を 9 6 時間連続噴霧）が施されている。

【0 0 0 7】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、前記ステータスタックやロータスタック等の積層珪素鋼板部品は、薄い珪素鋼板を積層してこれらをカシメによって固定して得られるものであるため、珪素鋼板間に微小な隙間が不可避免的に発生し、その隙間に塩水が浸入して隙間に錆が発生するという問題があった。即ち、珪素鋼板間の隙間には絶縁塗装が

施されないため、防錆に対する保護がなされず、塩水噴霧試験に耐えられないという問題があった。

【0 0 0 8】

又、従来は絶縁塗装としてカチオン電着塗装やフロアダイズ塗装が主に施されていたが、これらの塗装はエッジカバー性に劣るため、積層珪素鋼板部品のエッジ部分にも錆が発生するという問題があった。

【0 0 0 9】

そこで、従来は塩水噴霧試験に耐えるように塩水保護ケースに部品を収容して試験を施行する方法が採用されていたが、この方法では、試験設備が複雑化するとともに、コストアップを招くという問題があった。

【0 0 1 0】

本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とする処は、部品単体での塩水保護を可能として塩水保護試験の単純化とコストダウンを図ることができる積層珪素鋼板部品の防錆方法を提供することにある。

【0 0 1 1】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、請求項 1 記載の発明は、複数枚の珪素鋼板を積層固定して成る部品の防錆方法として、絶縁塗装前に前記部品に浸透性の高いアクリル系樹脂を真空含浸せしめ、該部品の隙間とエッジに前記アクリル系樹脂を充填してこれを硬化させることを特徴とする。

【0 0 1 2】

従って、請求項 1 記載の発明によれば、部品の隙間やエッジに充填されたアクリル系樹脂が硬化することによって、部品の隙間やエッジが耐食性の高い樹脂によって保護されるため、部品単体に高い耐食性が確保され、該部品に対する塩水噴霧試験に際して従来使用していた塩水保護ケースが不要となり、試験設備の単純化とコストダウンを図ることができる。

【0 0 1 3】

請求項 2 記載の発明は、請求項 1 記載の発明において、前記部品への前記アクリル系樹脂の真空含浸は、真空容器中に収容されたアクリル系樹脂の中に部品を

浸漬し、真空容器内を真空引きしてエアーを排出した後、真空容器内を加圧することによってなされることを特徴とする。

【0014】

従って、請求項2記載の発明によれば、真空含浸によって部品の隙間にアクリル系樹脂を浸透せしめた後、更に真空容器内を加圧するようにしたため、部品の隙間に樹脂を確実に充填することができる。

【0015】

請求項3記載の発明は、請求項1又は2記載の発明において、前記アクリル系樹脂の硬化は、部品を温水中に浸漬することによってなされることを特徴とする。

【0016】

従って、請求項3記載の発明によれば、熱硬化性樹脂であるアクリル系樹脂を温水によって加熱することによって、これを確実に硬化させることができる。

【0017】

請求項4記載の発明は、請求項1～3の何れかに記載の発明において、前記アクリル系樹脂の硬化後に部品に対してショットブラスト処理を施すことを特徴とする。

【0018】

従って、請求項4記載の発明によれば、水洗によっても除去し切れなかった余分な硬化樹脂をショットブラスト処理によって部品から完全に取り除くことができる。

【0019】

請求項5記載の発明は、請求項1～4の何れかに記載の発明において、前記部品への絶縁塗装は、アニオン電着塗装によってなされることを特徴とする。

【0020】

従って、請求項5記載の発明によれば、絶縁塗装としてエッジカバー性の高いアニオン電着塗装を採用するため、部品のエッジ部に対しても絶縁塗装が十分なされ、該エッジ部の防食性が高められてこの部分での錆の発生が確実に防がれる。

【 0 0 2 1 】

【発明の実施の形態】

以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。

【 0 0 2 2 】

図 1 はレゾルバの正面図、図 2 は同レゾルバの側面図、図 3 は同レゾルバのステータスタックのステータコアの正面図、図 4 は図 3 の A - A 線断面図である。

【 0 0 2 3 】

図 1 及び図 2 に示すレゾルバ 1 は、偏位角度の検出等に使用されるものであって、リング状のステータスタック 1 0 の内部に同じくリング状のロータスタック 2 0 を回転可能に組み込んで構成されている。

【 0 0 2 4 】

上記ステータスタック 1 0 は、薄い珪素鋼板を図 3 に示す形状にプレス抜きして得られた複数のヨーク部材 1 1 を図 4 に示すように積層し、これらをカシメによって固定してステータコア 1 2 とし、このステータコア 1 2 の両側に樹脂等の絶縁材料から成るインシュレータ 1 3 を取り付けて構成されている（図 1 及び図 2 参照）。

【 0 0 2 5 】

ここで、各ヨーク部材 1 1 には、図 3 に示すように、リング状のヨーク部 1 1 a の内周部から中心に向かって放射状に一体に突出する複数（図示例では 1 0 個）の固定磁極部 1 1 b が形成されており、各固定磁極部 1 1 b の先端には円弧状の固定磁極歯 1 1 c がそれぞれ一体に形成されている。そして、このヨーク部材 1 1 のヨーク部 1 1 a と固定磁極部 1 1 b にはカシメ用の複数のダボ 1 1 d が形成されている。

【 0 0 2 6 】

他方、前記ロータスタック 2 0 も薄い珪素鋼板を図 1 に示す形状にプレス抜きして得られた複数の部材を積層し、これらをカシメによって固定することによって構成されている。尚、このロータスタック 2 0 は略花卉状に成形されており、その外周には s i n カーブを成す複数（図示例では、7 つ）の凸部 2 0 a が一体に形成されている。

【0027】

次に、一例として前記ステータスタック 10 の製造工程を図 5 に示す工程フロー図に従って説明する。

【0028】

以下に説明するステータスタック 10 の製造工程は、絶縁塗装前に本発明に係る防錆方法を実施するための樹脂含浸工程を追加するとともに、絶縁塗装として従来のカチオン電着塗装（図 9 の工程 4' 参照）に代えてアニオン電着塗装を採用したことを特徴としている。

【0029】

即ち、ステータスタック 10 の製造においては、先ず、薄い珪素鋼板をプレス抜きして図 3 に示すリング状のヨーク部材 11 を得た後、これら複数枚のヨーク部材 11 を積層し、これらに形成された複数のダボ 11 d をカシメることによって固定して図 3 に示すステータコア 12 を得る（図 5 の工程 1）。その後、ステータコア 12 を脱脂処理（工程 2）した後、乾燥させ（工程 3）、該ステータコア 12 に対して本発明に係る防錆方法を施す。

【0030】

ここで、本発明に係る防錆方法を実施するための樹脂含浸設備の概略構成を図 6 及び図 7 に基づいて説明する。尚、図 6 は樹脂含浸設備の側面図、図 7 は同樹脂含浸設備の平面図である。

【0031】

図示の樹脂含浸設備においては、樹脂の含浸工程の進行順に供給タンク 31、樹脂含浸タンク 32、付着液回収機 33、一次洗浄タンク 34、二次洗浄タンク 35 及び熱硬化槽 36 が図の右側から左方に向かって順次配設されている。

【0032】

ここで、上記供給タンク 31 内には、未硬化の液状熱硬化性樹脂である浸透性の高いアクリル系樹脂が収容されており、このアクリル系樹脂は、供給タンク 31 の近傍に配設された冷凍機 37（図 7 参照）によって冷却されて所定温度以下（硬化温度以下）に保たれ、その硬化が防がれている。

【0033】

又、上記冷凍機 3 7 は前記樹脂含浸タンク 3 2 にも接続されており、供給タンク 3 1 から供給されて樹脂含浸タンク 3 2 内に收容されるアクリル系樹脂も冷凍機 3 7 によって冷却され、その温度が所定値以下（硬化温度以下）に保たれて硬化が防がれる。

【 0 0 3 4 】

そして、樹脂含浸タンク 3 2 には、前記付着液回収機 3 3 及び一次洗浄タンク 3 4 の近傍に設置された真空ポンプ 3 8 （図 7 参照）が接続されるとともに、加圧源としての不図示のエアークンプレッサが接続されている。

【 0 0 3 5 】

更に、前記熱硬化槽 3 6 内には所定温度（アクリル系樹脂の硬化温度以上の温度）の温水が收容されており、該温水はシーズヒーター 3 9 （図 6 参照）によって加熱されて所定温度に保たれる。

【 0 0 3 6 】

次に、以上の樹脂含浸設備を用いて施工される本発明に係る防錆方法を図 5 ～ 図 8 に基づいて説明する。尚、図 8 は樹脂含浸タンク 3 2 内での樹脂含浸作業をその工程順（浸漬→真空引き→加圧）に示す模式的断面図である。

【 0 0 3 7 】

図 5 に示す工程 2 において脱脂処理された後、工程 3 において乾燥処理された前記ステータコア 1 2 は、図 6 及び図 7 に示す前記樹脂含浸設備によってアクリル系樹脂が真空含浸される（図 5 の工程 A）。

【 0 0 3 8 】

即ち、図 8 （a）に示すように、樹脂含浸タンク 3 2 内には未硬化の液状を成すアクリル系樹脂 4 0 が收容されており、このアクリル系樹脂 4 0 の中にステータコア 1 2 が浸漬される。次に、前記真空ポンプ 3 8 （図 7 参照）を駆動して図 8 （b）に示すように樹脂含浸タンク 3 2 内を真空引きし、ステータコア 1 2 の隙間等に残留するエアーを樹脂含浸タンク 3 2 外へと排出する。すると、ステータコア 1 2 の隙間等に浸透性の高いアクリル系樹脂 4 0 が十分浸透する。

【 0 0 3 9 】

そして、最後に不図示のエアークンプレッサを駆動して圧縮エアーを樹脂含浸

タンク 32 内に供給し、図 8 (c) に示すように、樹脂含浸タンク 32 内を圧縮エアによって加圧する。すると、ステータコア 12 の隙間等にアクリル系樹脂 40 がより確実に浸透して充填される。

【0040】

以上のようにしてアクリル系樹脂が真空含浸されたステータコア 12 は、図 6 及び図 7 に示す前記付着液回収機 33 に搬入され、これに付着した余分なアクリル系樹脂が除去されて回収される。

【0041】

その後、ステータコア 12 は前記一次洗浄タンク 34 と二次洗浄タンク 35 によって 2 段階に亘って水洗浄され (図 5 の工程 B)、図 6 及び図 7 に示す前記熱硬化槽 36 に搬入され、これに含浸されたアクリル系樹脂が硬化せしめられる (図 5 の工程 C)。即ち、水洗浄されたステータコア 12 は、熱硬化槽 36 に収容されている温水中に浸漬される。すると、このステータコア 12 に含浸されたアクリル系樹脂が温水によって所定温度に加熱されて硬化し、この硬化したアクリル系樹脂によってステータコア 12 の隙間等が確実に埋められる。

【0042】

上述のようにステータコア 12 に含浸されたアクリル系樹脂が硬化すると、ステータコア 12 を熱硬化槽 36 から取り出して乾燥させ (図 5 の工程 D)、該ステータコア 12 にショットブラスト処理を施し (図 5 の工程 E)、水洗によっても除去し切れなかった余分な硬化樹脂をショットブラスト処理によってステータコア 12 から完全に取り除く。

【0043】

以上の一連の工程 (図 5 の工程 A～工程 E) を経てステータコア 12 に対して本発明に係る防錆方法が実施される。

【0044】

而して、防錆処理が施されたステータコア 12 に対しては絶縁塗装が施されるが、本実施の形態では、従来のカチオン電着塗装 (図 9 参照) に代えてアニオン電着塗装を施すようにした (図 5 の工程 4)。ここで、アニオン電着塗装はエッジカバー性が高いため、ステータコア 12 のエッジ部に対しても絶縁塗装が十分

なされ、該エッジ部の防食性が高められてこの部分での錆の発生が確実に防がれる。

【0045】

そして、以下は従来と同様の工程を経て図1及び図2に示すステータスタック10が得られる。

【0046】

即ち、ステータコア12の両側に樹脂等の絶縁材料から成る前記インシュレータ13（図1及び図2参照）を取り付け（図5の工程5）、該ステータコア12の複数の固定磁極部11b（図3参照）に不図示の励磁巻線と出力巻線を巻回する（図5の工程6）。そして、巻回した励磁巻線と出力巻線が温度変化や振動によってずれないようにこれらの巻線にワニス処理を施し（図5の工程7）、その後、乾燥させて（図5の工程8）所定の全工程を完了し、所望のステータスタック10を得る。

【0047】

以上において、本発明に係る防錆方法によれば、ステータコア12の隙間やエッジに充填されたアクリル系樹脂が硬化することによって、ステータコア12の隙間やエッジが耐食性の高いアクリル系樹脂によって保護されるため、該ステータコア12（ステータカタック10）単体に高い耐食性が確保される。この結果、ステータスタック10に対する塩水噴霧試験に際して従来使用していた塩水保護ケースが不要となり、試験設備の単純化とコストダウンを図ることができる。

【0048】

又、図8（a）～（c）に示す真空含浸によってステータコア12の隙間にアクリル系樹脂40を浸透せしめた後、更に樹脂含浸タンク32内を加圧するようにしたため、ステータコア12の隙間にアクリル系樹脂40を確実に充填することができる。

【0049】

尚、以上は本発明を特にレゾルバのステータスタックに対して適用した形態について述べたが、本発明はレゾルバのロータースタック、その他任意の積層珪素鋼板部品に対しても同様に適用可能であることは勿論である。

【0 0 5 0】

【発明の効果】

以上の説明で明らかなように、本発明によれば、複数枚の珪素鋼板を積層固定して成る部品の防錆方法として、絶縁塗装前に前記部品に浸透性の高いアクリル系樹脂を真空含浸せしめ、該部品の隙間とエッジに前記アクリル系樹脂を充填してこれを硬化させるようにしたため、部品単体での塩水保護を可能として塩水保護試験の単純化とコストダウンを図ることができるという効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

レゾルバの正面図である。

【図 2】

レゾルバの側面図である。

【図 3】

レゾルバのステータスタックのステータコアの正面図である。

【図 4】

図 3 の A - A 線断面図である。

【図 5】

レゾルバのステータスタックの製造工程を示すフロー図である。

【図 6】

本発明方法を実施するための樹脂含浸設備の側面図である。

【図 7】

本発明方法を実施するための樹脂含浸設備の平面図である。

【図 8】

樹脂含浸タンク内での樹脂含浸作業をその工程順（浸漬→真空引き→加圧）に示す模式的断面図である。

【図 9】

レゾルバのステータスタックの製造工程の従来例を示すフロー図である。


【符号の説明】

1 レゾルバ


- 1 0 スタータスタック（積層珪素鋼板部品）
- 1 1 ヨーク部材
- 1 2 スタータコア
- 1 3 インシュレーター
- 2 0 ロータスタック
- 3 1 供給タンク
- 3 2 樹脂含浸タンク（真空容器）
- 3 3 付着液回収機
- 3 4 一次洗浄タンク
- 3 5 二次洗浄タンク
- 3 6 熱硬化槽
- 3 7 冷凍機
- 3 8 真空ポンプ
- 3 9 シーズヒーター
- 4 0 アクリル系樹脂

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【目的】 部品単体での塩水保護を可能として塩水保護試験の単純化とコストダウンを図ることができる塩水保護積層珪素鋼板部品の防錆方法を提供すること。

【構成】 複数枚の珪素鋼板を積層固定して成る部品（ステータスタック）の防錆方法として、絶縁塗装前に前記部品に浸透性の高いアクリル系樹脂を真空含浸せしめ（工程A）、該部品の隙間とエッジに前記アクリル系樹脂を充填してこれを硬化させる（工程C）。又、部品への絶縁塗装をアニオン電着塗装によって行う（工程4）。

本発明によれば、部品の隙間やエッジに充填されたアクリル系樹脂が硬化することによって、部品の隙間やエッジが耐食性の高い樹脂によって保護されるため、部品単体に高い耐食性が確保され、該部品に対する塩水噴霧試験に際して従来使用していた塩水保護ケースが不要となり、試験設備の単純化とコストダウンを図ることができる。

【選択図】 図5

特願 2 0 0 3 - 0 2 7 4 2 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 1 4 2 1 5]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 3 日

[変更理由]

新規登録

住 所

長野県北佐久郡御代田町大字御代田 4 1 0 6 - 7 3

氏 名

ミネベア株式会社